

REVOL 30 PREMIUM ONDERHOUDSOLIE

reinigt, verzorgt en herstelt

- reinigt, verzorgt en herstelt geoliede oppervlakken
- op basis van gekookte lijnolie en tungolie
- kan worden gekleurd met Kleurpigment voor olie
- makkelijk verwerkbaar en snel drogend
- water- en alcoholbestendig: geen kringen of vlekken
- hoog rendement (ca. 60 - 80 m² per liter)

Profiel

Aquamarijn Revol 30 is een zeer sterk impregnerende, houtvoedende, sneldrogende onderhoudsolie met dezelfde samenstelling als Corcol, maar ultradun ingesteld en daardoor uiterst makkelijk handmatig te verwerken.

Toepassing

Zeer geschikt voor het onderhouden, opfrissen en herstellen van alle met olie behandelde oppervlakken, zoals parket- en plankenvloeren. REVOL 30 is geurarm, zeer diep indringend en zeer goed vuil- en waterafstotend.

Eigenschappen

Nat:

Dichtheid	: 0,815	kg/dm ³	ISO 2811
Viscositeit	: 31	sec	DIN 53211 - Cup 4, 20 °C
Vlampunt	: 36	°C	DIN 53213
Gehalte vaste stof	: 30	%	EN ISO 3251 (gewicht)
Gehalte VOS	: 570	g/l	Voldoet NIET aan ARBO NL

Droog:

Water- en alcoholbestendig	DIN 68861 - deel IA
Speeksel- en zweetvast	DIN 53160
Geschikt voor kinderspeelgoed	DIN EN 71-3

Polymeriseert door opname van zuurstof tot een taaie, dichte beschermlaag. Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Niet statisch oplaadbaar.

Revol 30 laat zich zeer makkelijk verwerken.

Systeemopbouw

Bestaand werk:

Oppervlak vooraf grondig reinigen met Clien-S. Daarna 1 x Revol 30,

Samenstelling

Bevat gekookte lijnolie, tungolie, andere (essentiële) plantaardige oliën, aromaatvrije verdunner, Co/Zr/Ca/Mn droogmiddel.

Bevat geen biociden of schadelijke conserveringsmiddelen.

Revol 30 bevat gekookte lijnolie en tungolie (Chinese houtolie) - onverzadigde, drogende oliën die harden (oxideren) in een reactie met zuurstof. Lijnolie is de snelst drogende plantaardige olie en tungolie werd in vroeger jaren gebruikt om houten scheepsrompen waterdicht te maken.

Sommige mensen reageren allergisch op etherische oliën. Daarom wordt door Aquamarijn in dit consumentenproduct in plaats van natuurlijke verdunners een relatief weinig schadelijke aromaatvrije synthetische verdunner gebruikt.



verpakking: 1 Liter, blik

rendement: Circa 60 -80 m² per liter.

droging: Circa 6 - 12 uur.
(bij 20 °C, 65% RLV)

houdbaar: 24 Maanden, mits goed
afgesloten en koel bewaard.

ontwikkeld en geproduceerd door:

URSA PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint
Postbus 176
1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48
Fax: 0255 54 84 45
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com

AQUAMARIJN
natuurverf

Verwerking

Ondergrond: gebruik Revol 30 uitsluitend op schone, zo nodig vooraf grondig met Clien-S gereinigde, volkomen droge oppervlakken.

Gereedschap: kan o.a. worden aangebracht met een pad, spons, doek, roller of spaan. Gereedschap kan worden gereinigd met Linotyn.

Applicatie: Revol 30 altijd ZEER DUN AANBRENGEN en ZEER GOED DROOGWRIJVEN.
Mag geen film op het hout vormen.

Kan worden aangekleurd met Aquamarijn Kleurpigment voor olie.

Bij het opfrissen van een vloer is 1 liter in de regel voldoende voor ca. 60 - 80 m². Als het oppervlak is aangesleten is mogelijk wat meer Revol 30 nodig; verkeert het oppervlak in goede staat, dan is veel minder Revol 30 nodig.

Bij kleinere oppervlakken wat Revol 30 op de vloer of op een doek sprenkelen, inwrijven en daarna met katoenen doeken droogwrijven.

Bij grotere oppervlakken kan Revol 30 ook eenvoudig en met weinig inspanning worden aangebracht met een vloerwisser. Daarna aan de wisser een schone katoenen doek bevestigen en het oppervlak krachtig en volledig droogwrijven.

Bij zeer grote oppervlakken is het makkelijk Revol 30 in te wrijven met een boenmachine met dunne blauwe pad en daarna het oppervlak droog te wrijven met een witte pad en katoenen doeken.

Na gebruik van Revol 30 het oppervlak goed laten drogen (minstens 6 uur) alvorens de vloer weer te belopen. Na gebruik van Revol 30 de eerste dagen de vloer alleen droog reinigen.

Omstandigheden: niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Product droogt in een reactie aan zuurstof. Zorg daarom voor voldoende ventilatie.

Droging

In het algemeen droog en licht belastbaar na ca. 6-12 uur. Volledige uitharding en optimale weerstand na ca. 2-3 dagen.

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Een verse laag de eerste paar dagen niet afdekken en niet vochtig reinigen. Vocht gelijk opnemen.

Rendement

Afhankelijk van de opname door de ondergrond en de applicatiemethode ca. 80 - 120 m²/liter.

Onderhoud

Met de daarvoor bestemde Aquamarijn onderhoudsproducten. Zie de onderhoudswijzer.

Levorm

1 Liter : Blank - Artikelnummer 2701613 - doos bevat 12 x 1 liter.

Opslag / Transport

Koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheid

Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Restanten niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB). **Gebruikte lappen, sponsen, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.**