

SOLIM VASTE HARDWAX

full solid basis hardwax

- één behandeling is voldoende (i.c.m. Corcol)
- op basis van zuivere carnauba- en bijenwas
- 100% oplosmiddelvrij; 100% watervrij; 100% natuurlijk
- water- en alcoholbestendig; geen witte vlekken
- ook voor donkere houtsoorten; geen witte krassen
- hoog rendement (200 - 300 m² per liter)

Profiel

gebruiksklare volledig oplosmiddelvrije hardwax. Optimale combinatie van natuurlijke harde en houtvoedende wassoorten en oliën.

Toepassing

Als basis afwerking op een met Aquamarijn Vloerolie behandeld oppervlak. Voor optimale bescherming van parketvloeren en andere houten oppervlakken binnenshuis.

Eigenschappen

Nat:

Dichtheid	: 0,93	kg/dm ³	ISO 2811
Vlampunt	: 60	°C	DIN 53213
Gehalte vaste stof	: 100	%	EN ISO 3251 (gewicht)
Gehalte VOS	: 0	g/l	Voldoet aan ARBO NL

Droog:

Water- en alcoholbestendig	DIN 68 861 - deel IA
Speeksel- en zweetvast	DIN 53160
Geschikt voor kinderspeelgoed	DIN EN 71-3

Polymeriseert door opname van zuurstof tot een taaie, dichte bescherm laag. Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Niet statisch oplaadbaar. De droge laag is tot 100 °C hittebestendig.

Systeemopbouw

Nieuw werk:

1 x Aquamarijn Corcol + 1 x Aquamarijn Solim.

Bestaand werk:

1 x Aquamarijn Solim.

Samenstelling

Bevat carnaubawas, bijenwas, colofoniumhars, lijnolie, andere (essentiële) plantaardige oliën en wassen, kiezelzuur, Co/Zr/Ca/Mn droogmiddel. Bevat geen biociden of schadelijke conserveringsmiddelen.

Wat onderscheidt Corcol + Solim van hardwaxolie-combinaties?

Hardwaxolie is olie en was in één pot. De bedoeling is dat de olie in het hout trekt en de was een dunne film op het hout vormt. Omdat niemand dat aan de olie- en wasmolecuultjes heeft verteld, zal toch altijd ook een deel van de was in het hout trekken en een deel van de olie in het oppervlaktefilmpje blijven zitten. Dat laatste is er de oorzaak van dat afwerkingen met hardwax-olie vaak slijt- en krasgevoelig zijn, wat vooral opvalt op donker hout.

Bij een afwerking met Corcol vloerolie + Solim hardwax komt alles wel op de juiste plek en dat leidt tot een betere bescherming en voorkomt krassen in de afwerking.

100% Vaste Stof. 100% Oplosmiddelvrij. 100% Watervrij. 100% Natuurlijk.



verpakking: 1 Liter, blik

rendement: Circa 200-300 m² per liter.

droging: Circa 24 uur.
(bij 20 °C, 65% RLV)

houdbaar: 24 Maanden, mits goed
afgesloten en koel bewaard.

ontwikkeld en geproduceerd door:

URSA PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint
Postbus 176
1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48
Fax: 0255 54 84 45
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com

AQUAMARIJN
natuurverf

Verwerking

- Ondergrond:** ondergrond moet stof- en vetvrij, schoon en droog zijn. Nieuwe kale ondergronden eerst behandelen met Aquamarijn Corcol of Revol. Volledig doorgesleten, kale ondergronden eerst met de oorspronkelijke producten herstellen.
- Verdunnen:** niet verdunnen; product is gebruiksklaar.
- Gereedschap:** metalen spatel, plamuurmes, vlakspaan. Gebruik voor het inwrijven en droogwrijven een boenmachine. Gereedschap kan worden gereinigd met Linotyn.
- Applicatie:** beschermhuidje verwijderen. Aquamarijn Corcol en Aquamarijn Solim kunnen in dezelfde behandeling - na elkaar - worden aangebracht. Zie het Aquamarijn ABC-tje. Een geolied oppervlak kan ook later worden behandeld met Aquamarijn Solim. Indien aangebracht in dezelfde behandeling als Aquamarijn Corcol eerst eventueel overschot aan olie verwijderen. Gelijmatig en zeer dun aanbrengen. Tot slot altijd krachtig en volledig droogwrijven met schone, droge doeken.
- Omstandigheden:** niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Product droogt in een reactie aan zuurstof. Zorg daarom voor voldoende ventilatie.

Droging

In het algemeen droog en belastbaar na ca. 24-48 uur. Volledige uitharding en optimale weerstand na ca. 10 dagen.

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Een verse laag de eerste paar dagen niet afdekken en niet vochtig reinigen. Vocht gelijk opnemen.

Rendement

Circa 200 - 300 m² per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Onderhoud

Met de daarvoor bestemde onderhoudsproducten. Zie de onderhoudswijzer.

Levorm

Aquamarijn SOLIM	blank	1 Liter : Artikelnummer 2770113 - doos bevat 12 x 1 liter
Aquamarijn SOLIM	extra body	1 Liter : Artikelnummer 2769813 - doos bevat 12 x 1 liter
Aquamarijn SOLIM	wit	1 Liter : Artikelnummer 2769913 - doos bevat 12 x 1 liter
Aquamarijn SOLIM	antiek	1 Liter : Artikelnummer 2770013 - doos bevat 12 x 1 liter

Solim blank, wit en antiek zijn mat ingesteld, Solim extra body heeft een zachte zijdeglans.

Opslag / Transport

Koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheid

Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Restanten niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenuen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB). **Gebruikte lappen, sponsen, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.**