

CORCOL WERKWIJZER MACHINAAL

Het Aquamarijn ABC-tje

- 100% natuurlijk
- één behandeling volstaat.
- spaart tijd en kosten
- altijd een perfect resultaat
- veilig voor verwerker en gebruiker

Behandelen van een vloer met Aquamarijn Corcol is eenvoudig en tijd- en kostenbesparend. De werkwijze omvat slechts 3 stappen:

a) verdelen, b) inwrijven, c) droogwrijven ...klaar!

A - VERDELEN



Corcol voor gebruik schudden; desgewenst mengen met Kleurpigment voor olie.

De olie dun (normaal en sterk zuigend hout) tot zeer dun (weinig zuigend hout) over de vloer verdelen.

De gebruikte verdeler bepaalt mede de hoeveelheid olie die op de vloer wordt aangebracht.

B - INWRIJVEN



Corcol ca. 20 minuten laten intrekken.

Droogvallende plaatsen (matte plekken) tussentijds bijoliën.

Vóór het inwrijven moet de hele vloer nog licht glanzen.

Daarna de olie in de vloer werken met een boenmachine met daaronder een licht schurende pad, b.v. een dunne groene of blauwe pad. Wrijf in een rustig tempo.

C- DROOGWRIJVEN



Tot slot de vloer altijd volledig droogwrijven. Gebruik daarvoor een dikke witte pad met daaronder goed absorberende katoenen doeken (b.v. Floorwipers).

Wrijf in een rustig tempo en vervang verzadigde doeken tijdig door schone. Na het droogwrijven moet de vloer er egaal mat uitzien.

Denk er aan de vloer ook in de vellingen en langs de plinten goed droog te wrijven.

Let op: nalaten het oppervlak volledig droog te wrijven, kan leiden tot glansplekken, kleverigheid, vuilaanhechting, krasgevoeligheid, etc!



rendement: Corcol: ca 25 m² /liter

Zorgvuldig droogwrijven.
Corcol mag géén film op het hout vormen.

droogtijd Circa 24 - 48 uur.
(bij 20 °C, 65% RLV)

ontwikkeld en geproduceerd door:

URSA PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint
Postbus 176
1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48
Fax: 0255 54 84 45
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com

AQUAMARIJN
natuurverf

Superieure kwaliteit

Met Corcol levert u aan uw klanten een vloerafwerking van superieure kwaliteit. Uw klanten krijgen een mooie, volledig natuurlijke, ademende vloer die optimaal bestand is tegen vuil en vlekken en zich makkelijk laat onderhouden.

Eén behandeling volstaat

U brengt uitsluitend zuiver product aan en geen oplosmiddelen. Omdat Corcol de poriën volledig vult en zich bindt aan de celstructuur is één behandeling genoeg. Met Corcol bereikt u ook altijd een egaal resultaat. Corcol moet minimaal 20 minuten intrekken, maar dat mag - zonder dat aanzetten of kleurverschillen ontstaan - ook een uur, of zelfs twee of drie uur zijn.

Gezond en veilig

Met Corcol werkt u veilig, schoon en zonder gezondheidsrisico. Corcol is volledig oplosmiddelvrij en voldoet zowel nu als in de toekomst aan de Nederlandse ARBO regelgeving.

Schuren

Laatste schuurgang altijd uitvoeren met korrel 120 (monodisc) of korrel 80 (multidisc).

Verdunnen

Corcol is gebruiksklaar. Uitsluitend bij toepassing op zeer harde houtsoorten en bamboe aan Corcol 10% Linotyn toevoegen.

Op kleur brengen

Corcol kan worden aangekleurd met Kleurpigment voor olie, waardoor het mogelijk is de vloer gelijktijdig te oliën en te kleuren. Vermeng de benodigde hoeveelheid Corcol en Kleurpigment in een emmer en roer het mengsel zorgvuldig door.

Normale, zwakkere of sterkere kleuring van het hout

De normale kleuring wordt verkregen door 1 liter Corcol te vermengen met 1 blikje Kleurpigment. Een zwakkere kleuring wordt bereikt door minder Kleurpigment aan Corcol toe te voegen en/of door het oppervlak iets fijner te schuren. Een sterkere kleuring wordt bereikt door 1 liter Corcol te vermengen met maximaal 2 blikjes Kleurpigment en/of door het oppervlak iets grover te schuren. Maximale kleuring wordt bereikt door het houtoppervlak eerst te bevochtigen. Is een nog sterkere kleuring vereist dan kan de volgende zo nodig een extra laag gekleurde Waxol 100 worden aangebracht.

Naden en vellingen

Voorkom zo veel mogelijk dat olie in naden of vellingen loopt. Maak vellingen tot slot altijd zorgvuldig droog.

Verbruik

Reken bij toepassing van Corcol op een vloer met een gemiddeld verbruik van 25 m² per liter. Op sterk zuigende houtsoorten, zoals beuken en robijn, is het verbruik hoger en op weinig zuigende houtsoorten, zoals ipé en wengé, lager.

Gebruik voor het inwrijven een licht schurende pad

Wij adviseren om bij het inwrijven een licht schurende pad te gebruiken, b.v. een dunne groene of dunne blauwe pad. Een licht schurende pad maakt het oppervlak gladder en dichter en zorgt zonder extra inspanning voor een beter resultaat.

Droging en uitharding

Corcol en hardt oxidatief uit, d.w.z. door binding met zuurstof. Zorg dus voor voldoende ventilatie. Afhankelijk van de ondergrond, hoeveelheid gebruikt materiaal, temperatuur, ventilatie, etc. is een vloer in de regel na ca. 24 - 48 uur droog en beloopbaar. Adviseer uw klant om de eerste twee weken voorzichtig te zijn en gemorste vloeistoffen en dergelijke gelijk op te nemen. In die periode mag de vloer alleen droog worden gereinigd en niet worden afgedekt.

Waarschuwing

Corcol bevat drogende oliën. Gebruikte doeken, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.